

תעודת בדיקה מספר 9911904863

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אלפקס בע"מ ח.פ. : 511043291
 מענו : ת.ד. 2045 טירת כרמל 39120
 תאריך ההזמנה : 2019/11/21
 מספר הסכם : 3000066872

תאור המוצר

קרמיקה לא מזוגג ריצוף
 הדגם הנבדק : BLOCK STANDARD- GJ ריצפה 600/600 מ"מ
 יצרן : LASSELSBERGER
 ארץ יצור : צ'כיה

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2019/11/20 הנוטל: המזמין
 כמות במדגם : 5

מהות הבדיקה:בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 3.1-ספיגות אריחים, 3.1-חוזק הכפיפה וכוח שבירה, 3.1-חוזק הכפיפה, 3.1-כוח שבירה - מסקנה של התקן הישראלי ת"י 314 - אריחי קרמיקה - הגדרות, מיון, אופיינים וסימון, מדצמבר 2018
 הבדיקה בוצעה במסגרת הסכם הסכם חשבון

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 4 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2019/11/24

תאריך הפקת תעודה



יוסי פטל תפקיד טכנאי בכיר

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 9911904863

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 4

תאור מודחב של המוצר

מאפייני הדגם הנבדק:

האם האריחים לא מזוגגים? כן; האריח מיועד ל: רצפה; מין האריח עפ"י שיטת הייצור:
 אריחים המיוצרים בכבישה; מין האריח עפ"י ספיגותו הממוצעת: (פורצלן) $Bla E \leq 0.5\%$;
 האם האריח מיובא? לא; סיווג האריחים: סוג א; אריח עם מרחקים: לא; מידת ייצור
 נומינלית-אורך (מ"מ): 600; מידת ייצור נומינלית-רוחב (מ"מ): 600; הערה: כל
 המאפיינים המופיעים בתיאור המוצר הינם לפי הצהרת יצרן

תעודת בדיקה מספר 9911904863

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 4

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	מסקנה
3.1	ספיגות אריחים	התאמה להצהרת היצרן	ראה תוצאות בנספח	מתאים
3.1	חוזק הכפיפה		ראה תוצאות בנספח	מתאים
3.1	כוח שבירה - מסקנה		ראה תוצאות בנספח	מתאים

תעודת בדיקה מספר 9911904863

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 4

נספח לסעיף 3.1 ספיגות אריחים

מסקנה	אחוז ספיגות מקסימלית	ממוצע אחוז ספיגות	דרישה למדגם	קבוצת ספיגות
מתאים	0.14 %	0.08	Bla E<=0.5% (פורצלן)	Bla E<=0.5% (פורצלן)

נספח לסעיף 3.1 חוזק הכפיפה

מסקנה	דרישה (מינימום)	תוצאה למדגם	יחידת מידה	התכונה הנבדקת
מתאים	35.00 נ"ממ"ר	51.30 נ"ממ"ר	נ"ממ"ר	ממוצע המדגם לכפיפה
מתאים	32.00 נ"ממ"ר	50.70 נ"ממ"ר	נ"ממ"ר	חוזק כפיפה מינימלי

נספח לסעיף 3.1 כוח שבירה - מסקנה

מסקנה	דרישה למדגם (מינימום)	תוצאה למדגם	יחידת מידה	התכונה הנבדקת
מתאים	1,300.00 ניוטון	2,798.98 ניוטון	ניוטון	כח בשבירה מינימלי

סוף תעודת הבדיקה